





Duraplan

Blachen ***Duraplan***





Bestell Nr. **19.12.100**
RAL 9016 verkehrsweiss




Bestell Nr. **19.12.901**
RAL 1013 perlweiss



Bestell Nr. **19.12.560**
Pantone 300 C lido



Bestell Nr. **19.12.211**
Pantone 422 C grau



Bestell Nr. **19.12.911**
Pantone 461 C hellbeige



Bestell Nr. **19.12.585**
RAL 5002 ultramarinblau



Bestell Nr. **19.12.225**
RAL 7037 staubgrau



Bestell Nr. **19.12.722**
Pantone 116 C sonne



Bestell Nr. **19.12.589**
RAL 5003 saphierblau



Bestell Nr. **19.12.150**
RAL 9005 schwarz



Bestell Nr. **19.12.781**
RAL 2003 pastellorange



Bestell Nr. **19.12.687**
Pantone 3305 C thuja



Bestell Nr. **19.12.367**
RAL 3002 karminrot

Duraplan Glanz

Beschrieb / Description / Descrizione	Wert / Valeur / Valore	Norm
Garn / Filato / Fil	Polyester 1100 Dtex	
Einstellung / Contexture / Costruzione	Kette / Chaine / Ordito 8 Fäden / Fills / Fill / cm Schuss / Trame / Trama 7 Fäden / Fills / Fill / cm	
Gewicht / Poids / Peso Tessuto	630 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2
Beschichtung / Enduction / Spalmatura	PVC glanz / PVC brillant / PVC brillante	
Luftdurchlässigkeit / Perméabilité à l'air / passaggio dell'aria	0%	
Reisskraft / Résistance à la traction / Resistenza alla trazione	Kette / Chaine / Ordito 2500 N/5 cm Schuss / Trame / Trama 2000 N/5 cm	EN ISO 1421-1
Weiterreissfestigkeit / Résistance à la déchirure / Resistenza allo strappo	Kette / Chaine / Ordito 250 N/5 cm Schuss / Trame / Trama 250 N/5 cm	DIN 53363
Wärme-, Kältebeständigkeit / Resistance au chaud-, froid Resistenza al caldo-, freddo	+ 70° / -30°	DIN EN 1876-2
Lichtbeständigkeit / Résistance à la lumière / Resistenza alla luce	7 - 8	ISO 105 B02
Brandverhalten / Comportement au feu / Comportamento al fuoco	100 mm / min.	ISO 3795

Die angegebenen Daten sind Durchschnittswerte der laufenden Produktion

Ces spécifications sont des moyennes de la production courante

I dati tecnici sono valori medi delle produzioni attuali

01. 2023

St. Gallerstr. 54
9548 Matzingen

Tel. 052 366 37 66
Fax 052 366 37 67

info@proplana.ch
www.proplana.ch

Proplan
Securaplan ant flame 
Gittergewebe
Kristall
Bootsabdeckung
Soltec
Duraplan
Eco

